



PRIMA PELLE
BY FARFALLA

PRIMA PELLE BY FARFALLA

SINTÉTICO DE ALTO DESEMPEÑO 15 HPTABEC10-391

Sábado, 8 de julio de 2017

ESPECIFICACIONES	Ancho	138 cm.
	Espesor	0.9 mm. +/- 0.05 mm.
	Peso	470 gr/m ² . +/- 20 gr/m ²
	Composición del acabado	100% poliuretano
	Soporte	0.7 mm T/C

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	ESTÁNDAR
Resistencia a la Abrasión	TABER H18;1Kg 1,000 ciclos	PASA
	Wyzenbeck 20,000 ciclos	PASA
Resistencia a la Tensión	Longitud In	≥1220 N/3 cm.
	Transversal	≥1220 N/3 cm.
Elongación	Longitudinal	≥10%
	Transversal	≥15%
Resistencia al Pelado	Longitudinal	≥18 N/3 cm.
Resistencia al Desgarre	Longitudinal	≥25 N
	Transversal	≥25 N
Resistencia al Cosido	Sin daño después del cosido	PASA
Resistencia a la Torsión	≥10,000 veces, Temperatura Normal	≥10
Resistencia al amarillamiento	30W*3H Nivel	≥3
Solidez de color	Frotes en seco	≥4
	Frotes en Húmedo	≥3.5
	Frotes en sudor	≥3.5
Resistencia al quiebre a agrietado en frío	-10°C; 10,000 ciclos	≥2
Resistencia al solvente		PASA
Resistencia antihongo/anti bacterial		PASA
Resistencia ala Flama	Norma CAL-117-2013 STD	PASA
Resistencia ala Hidrólisis	Pelado después de 72hr,@25°C NaOH10%	N/3 cm ; ≥10
	70°C*95%RH	W ; ≥5
Fácil limpieza		PASA